

# NAUTIX GRIP

Antidérapant bicomposant transparent



Les couleurs ci-dessus ne sont pas les applications de nos peintures et sont données uniquement à titre indicatif.



## DESCRIPTION

L'antidérapant NAUTIX GRIP est une peinture transparente antidérapante formulée pour assurer une très bonne accroche sous les pieds. Idéal pour les surfaces extrêmement sollicitées comme le pont ou les planches à voile.

NAUTIX GRIP est constitué de composants haut de gamme qui lui donnent ses propriétés de dureté et de résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.

## CARACTÉRISTIQUES

Finition	Mate
Rapport en volume	3 base / 1 durcisseur
Rapport en poids	85 base / 15 durcisseur
Pouvoir couvrant	8m <sup>2</sup> /kg (rouleau)
Point éclair	23°C < PE < 55°C
Conditionnement	0.5 kg - 3 kg
Délai d'utilisation	5 ans
Diluant/Nettoyant	Nautix DP
Couleur	Transparent

### Informations sur le séchage et les délais de recouvrement

Température	10°C	15°C	20°C	25°C	30°C
Vie de pot	5h	4h	3h	2h30	2h
Sec au toucher	3h	1h30	1h	30min	20min
Entre 2 couches*	7h	5h	3h	2h	1h30
Sec pour marcher	10h	7h	4h	3h	2h

j=jours h=heures min=minutes

\*Temps minimum de recouvrement pour 1 couche humide de 120µm. Voir section « Procédure » pour plus d'information

## TYPE DE SURFACES

- Polyester, Acier, Aluminium, Bois, Plexiglas.

## PROTECTION DES OPÉRATEURS

- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.
- Avant toute application, lire l'étiquette attentivement.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Sur support nu

- Le support doit être dégraissé au Nautix SD, propre et sec.
- Dépolir la surface au P120.
- Rincer à l'eau douce et laisser sécher.

### Sur peinture existante

- Vérification du support : pour pouvoir être recouverte, une peinture ne doit pas se décoller du support ou s'effriter. Gratter à la brosse en divers endroits pour tester la tenue du support.
- Support en bon état
  - Eliminer les salissures avec un détergent, au nettoyeur haute pression ou à la brosse.
  - Dépolir la surface au P120.
  - Rincer à l'eau douce et laisser sécher.
- Support en mauvais état
  - Décaper et dégraisser soigneusement au Nautix SD.
  - Dépolir au P80-120.
  - Rincer à l'eau douce et laisser sécher.
  - Appliquer 1 à 2 couches de U2 ou L2 en fonction des supports et laisser sécher à cœur.
  - Dépolir la surface au P120.
  - Rincer à l'eau douce et laisser sécher.

### Conseils spécifiques

Choisir la sous-couche adaptée :  
Pour un meilleur rendu, il est préférable de mettre une sous-couche blanche type U2 ou de la laque bicomposant L2 sur le support, qui sera dépoli au P120.

Important : attention aux poussières dans l'environnement proche.

Respecter les temps de séchage avant recouvrement.

### Compatibilité

Important : NAUTIX GRIP n'est compatible qu'avec une sous-couche ou une peinture bicomposant.

Pour plus d'information, reportez-vous à la fiche technique des produits concernés



# NAUTIX GRIP

Antidérapant bicomposant transparent

## MISE EN ŒUVRE

- Méthodes d'application : Rouleau ou pistolet avec godet à gravité (pour professionnel uniquement).
- Appliquer entre 10 et 30°C (idéalement avec un taux d'humidité inférieur à 85%).
- Ne pas peindre un support s'il y a le moindre risque de formation de condensation sur la surface (point de rosée) : Les températures de l'air ambiant, du support, et du produit doivent être très proches.
- Eviter toute application si les conditions climatiques sont défavorables : vent fort, exposition directe au soleil, hautes/basses températures, forte humidité ou pluie.
- Privilégier l'évaporation naturelle des solvants et ne pas chauffer l'air ambiant après le début de l'application. Ne pas utiliser de ventilation forcée directement dirigée sur la surface.
- Bien mélanger la base avant d'incorporer le durcisseur. Ne mélanger que la quantité nécessaire.
- Laisser reposer le mélange 10 min avant l'application.
- Nettoyer le matériel avec le diluant DP.

## PROCÉDURE

NAUTIX GRIP peut être teinté par l'incorporation, une fois le mélange base-durcisseur effectué, de laque L2 (10% maximum en volume).

### Rouleau

- L'application du NAUTIX GRIP peut être délicate si vous ne suivez pas les instructions suivantes.
- Appliquez uniquement des couches fines à l'aide du rouleau spécial primaire et antidérapant par couche régulière en croisant pour un fini parfait. Ne pas trop tirer la peinture pour une meilleure durabilité.
- Procéder par portions de 60 cm de côté environ.
- Dilution non recommandée. Ajouter 5% au Nautix DP si nécessaire.
- 1-2 couches recommandées.

Pour tout nouvel utilisateur, il est conseillé de faire un test d'application sur un support neutre avant la mise en œuvre sur le support définitif.

Nombre de couches : 1 minimum  
Couvrant théorique par couche : 8 m<sup>2</sup>/Kg  
EFH\* recommandée par couche : 120µm

### Pistolet (à gravité) – Usage professionnel uniquement

- 2.0 bars, buse 2.0mm à 2.5mm
- Dilution non recommandée. Ajouter 5% de Nautix DP si nécessaire.
- Appliquer en couches régulières. Pour une meilleure durabilité éviter les couches fines.

Nombre de couches : 1 minimum  
Couvrant théorique par couche : 8 m<sup>2</sup>/Kg  
EFH\* recommandée par couche : 120µm

\*EFH : Épaisseur film humide

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### Transport et stockage

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

### Sécurité

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

### Déchets

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

### Général

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

Nautix – Parc d'activités Les 5 chemins – 24 rue Nicolas Appert - 56520 Guidel, France  
Tel: +33.(0)2.97.65.32.69 Fax: +33.(0)2.97.65.03.54 info@nautix.com — [www.nautix.com](http://www.nautix.com)

